

PRB BADIRÉNO PE

BADIGEON À BASE DE CHAUX AÉRIENNE EN PHASE AQUEUSE



Les de PRB BADIRÉNO PE

- Protection et décoration des façades
- Aspect mat profond
- Finition classique ou rustique
- Laisse respirer les murs
- Application à la brosse de soie, spalter (éponge naturelle)

CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 12 kg.
- Palette de 0,396 t soit 33 seaux de 12 kg.



CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION

Consommation approximative du produit non dilué : 0,1 à 0,3 kg/m².

NB : Cette consommation varie selon la porosité des supports, de la mise en œuvre, de la dilution et du matériel utilisé

COULEUR : Teintes des nuanciers PRB, nous consulter.



NFT 36-005 : Famille I – Classe 1c

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- PRB BADIRÉNO PE à la chaux aérienne pour la protection et la décoration des façades, des enduits, des mortiers à base de plâtre et de chaux, des briques et des pierres...
- Limite le développement des algues vertes.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Mortiers d'enduits à base de chaux et/ou de ciment.
- Pierres calcaires.
- Briques.
- Fond poreux compatible.
- Enduits traditionnels neufs ou anciens.
- Plaque de plâtre.
- Plâtre.
- Supports minéraux.

SUPPORTS INTERDITS

- Ne pas appliquer sur :**
- Revêtements hydrofugés ou non absorbants.
 - Surfaces horizontales ou inclinées.
 - Pour tout autre support, consulter les services techniques PRB.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Conforme à la norme NF DTU 59.1, PRB BADIRÉNO PE ne doit pas être appliqué :
- À des températures ambiantes et de supports inférieures à 8°C et supérieures à 30°C.
 - Par une hygrométrie supérieure à 70%.
 - Ne pas appliquer à l'approche d'une pluie.
 - Ne pas appliquer par vent chaud et sec.
 - Le non respect des conditions entraîne une modification de la teinte et modifie le temps de séchage.
 - La chaux présente dans le PRB BADIRENO PE peut faire apparaître des blanchiments en présence d'humidité. Aucune garantie ne sera apportée aux teintes. L'effet final obtenu sera fonction des conditions d'application et de part l'origine naturelle de la chaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Chaux aérienne.
- Charges minérales.
- Adjuvants spécifiques.
- Eau.
- Additif organique < 5 %.

PRODUIT

- Aspect en pot : liquide onctueux.
- Densité : 1,3 ± 0,05.
- Extrait sec : En poids : 43 % ± 2.
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

- Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.
- Aspect du film : nuancage plus ou moins marqué en fonction de l'application.
- Séchage à 20°-50 % HR.
Sec au toucher : 2 heures.
- Recouvrable : 12 à 48 heures en fonction de l'effet recherché.

- Le processus de séchage par carbonatation est lent et peut prendre plusieurs semaines, pendant cette période PRB BADIRÉNO PE reste sensible à l'eau.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports conformes aux DTU 59.1, 26.1 et 23.1.

Sur supports neufs :

- Les travaux préparatoires consistent en des actions telles que : égrenage, brossage, dépoussiérage...

Sur supports anciens :

- Éliminer les remontées d'humidité par capillarité.
- Éliminer les produits non adhérents, écaillants.
- Éliminer les produits incompatibles avec la nature du PRB BADIRÉNO PE.
- Le support doit être propre : éliminer les saletés, efflorescences, cryptogames.
- Consolidation des matériaux existants ayant perdu une partie de leur cohésion superficielle (friabilité d'un enduit hydraulique...).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Pour avoir un bel aspect esthétique, il est conseillé de bien préparer le support.
- En fonction des conditions atmosphériques, il est conseillé de pulvériser de l'eau sur la surface.
- Afin de réguler la porosité, il est conseillé d'appliquer un primaire. En fonction de l'effet recherché : PRB PRIMCHAUX PE. Attendre 6 h de séchage minimum avant recouvrement.

APPLICATION

- **Matériel d'application :**
Brosse de soie carrée à poils longs (Brosse à Chauler), spalter...
- **Matériel de protection :**
Le port des lunettes et de gants est recommandé.
- **Finition classique :**
Application en 2 couches, frais sur sec (à secco), en passes croisées. La préconisation du temps de séchage entre les deux couches est de 24 heures.
Celles-ci peuvent être aussi appliquées frais sur frais (à fresco) si le support est un enduit à base de chaux et/ou de ciment fraîchement réalisé. La deuxième passe sera espacée de 24 h minimum.
Lorsque des effets de transparence sont recherchés, il est possible de diluer PRB BADIRÉNO PE jusqu'à 30 %.

En cas de ségrégation, il sera nécessaire d'homogénéiser à l'aide d'un mélangeur à peinture.

• Finition rustique :

Application en 2 couches diluées, en passes croisées avec un pochage de la deuxième par une éponge imbibée de PRB BADIRÉNO PE dilué.

NB : Nettoyage des outils à l'eau claire.