






RADIATEURS CONVECTEUR ET TUYAUX

Monocouche - Antitache - Antirayure - Antipoussière

Destination	Dilution & nettoyage	Certification	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Peinture blanche, destinée à la mise en peinture des radiateurs tout en garantissant une résistance à la chaleur jusque 120° C en pointe (chaleur continue ou variante) sans jaunir ni écailler.
S'applique facilement directement sans primaire en intérieur sur canalisations, tuyauteries, radiateurs de chauffage central ou convecteurs électriques.
Peinture teintable (3% maxi colorant universel) ou en machine à teinter

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage. Nettoyer, dépolir et dégraisser parfaitement les métaux.
Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger, lessiver puis rincer.
Les rouilles et l'oxydation seront traitées avec notre destructeur de rouille l'EFFICACE.
En cas de rouilles développées, un sablage peut s'avérer nécessaire.
En cas de sablage ou sur fonte brute, il est nécessaire d'appliquer une couche de primaire antirouille MINIMUM ou préférez la peinture RADIATEUR FONTE ET ACIER.
Nous demander impérativement conseil.

Application :

Peinture prête à l'emploi, bien remuer avant usage.
Le support devra être sec.
S'applique non dilué en 2 couches fine pour un rendu uniforme et une protection optimale.
Respecter les temps de séchages entre les deux couches. Au delà de 24h, poncer légèrement avant nouvelle application.
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées. Respecter le temps de séchage.
La remise en température devra être effectuée 48 heures après avec une montée en température progressive pour une finition et une protection optimum (la mise en température brutale du support peut engendrer le jaunissement et l'écaillage de la peinture).

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



DECORATIONS TECHNIQUES

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 24.06.09

Caractéristiques :

NATURE	Revêtement à base de résines acryliques souples		
DENSITE	1,27 - 1,37 ± 0,02 à 25°C selon aspect		
VISCOSITE	15-23 poises à 25°C selon aspect		
ASPECT	Mat, Satin, Brillant		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure 30	6 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, sans humidité		
RENDEMENT	7 à 10 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau ou pistolet (après dilution)		

Précautions d'emploi :

A conserver hors de portée des enfants.
Craint le gel au stockage

Teintes :

Blanc mat, Blanc satin, Blanc brillant, Ivoire satin, Titane effet sablé, Anthracite effet sablé

Conditionnements :

0,5L - 1,5 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site