



SEMIN REBOUCHEUR

ENDUIT DE REBOUCHAGE SECHAGE RAPIDE INTERIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVETEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.

Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS A CONSULTER.

Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- pH neutre.
- Temps de prise : 20 minutes.
- Adhérence conforme à NFT 30 608.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 - 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GACHAGE.

7,5 litres d'eau par sac de 15 kg.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

CONSOMMATION.

De 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SECHAGE.

Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour un centimètre d'épaisseur, SEMIN REBOUCHEUR est sec en 4 heures.

ENDUIT DE REBOUCHAGE

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans retrait et sans fissuration.

AVANTAGES

- Sans retrait.
- Temps de séchage rapide.
- Excellente adhérence sur la plupart des supports.

CONSEILS DE POSE

Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant application de l'enduit.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

